

FLATTING SINTETICO



INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione

Finitura trasparente uretanica monocomponente, ideale per il rinnovo, la protezione e la cura di tutti i manufatti di legno (persiane, cancellate, infissi, avvolgibili, ecc...) adeguatamente preparati. Forma un film incolore resistente alle sollecitazioni, urti e graffi, proteggendo il legno a lungo, esaltandone l'aspetto estetico e la sua naturale bellezza. **FLATTING SINTETICO** è idoneo alla verniciatura di supporti lignei posti all'interno ed all'esterno dell'abitazione. Applicabile su impregnanti. Disponibile nelle versioni brillante ed opaco. Facile da usare. Ideale per il professionista ed il "fai da te".

Vantaggi

- Finitura trasparente poliuretanica
- Monocomponente a base solvente
- Per il rinnovo, la protezione e la cura dei supporti lignei
- Disponibile nelle versioni opaco e brillante
- Esalta l'aspetto estetico e la naturale bellezza del legno
- Per manufatti lignei posti all'interno ed all'esterno dell'abitazione
- Ideale per il professionista ed il "fai da te"
- Applicabile su impregnanti
- Facile da applicare
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione della superficie da trattare:

il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc. Eliminare eventuali vernici preesistenti con sverniciatore all'acqua.

Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e spolverare con cura.

Legno incerato e vecchio: togliere la cera e levigare meccanicamente con grana

60, ripetere l'operazione una seconda volta prediligendo la grana 120 fino a raggiungere il legno grezzo. Spolverare con cura.

Legno resinoso (abete, larice, pino): sgrassare il legno con **DILUENTE 530 RM** prima di applicare il prodotto.

Applicazione:

a pennello, rullo a pelo rasato, a spruzzo.

Agitare accuratamente prima dell'uso con una stecca larga per garantire l'omogeneità del prodotto. Successivamente diluire al 3-15 % con **DILUENTE 530 RM**, acquaragia, diluente per sintetici di buona qualità.

In caso di applicazione di 3 mani, se applicato a pennello, diluire la prima mano al 15%, la seconda al 10% e la terza al 3-5%. Se applicato a rullo a pelo rasato o spugna, diluire al 3-15%. Se applicato a spruzzo, diluire al 10-15%.

E' possibile variare la diluizione in funzione del tipo di legno, delle condizioni climatiche al momento dell'applicazione e del mezzo applicativo.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità : temperatura tra +10 °C e +25 °C, con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada (se applicato all'esterno).

Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e l'essiccazione.

Tempo di attesa tra le mani a 20 °C:

Attendere almeno 12-24 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.

Essiccazione a 20°C:

al tatto almeno 45 min; in profondità dopo 24 ore.

I tempi riportati, sono influenzabili, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: pulire tutti gli strumenti con **DILUENTE 530 RM** immediatamente dopo l'uso.

l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.