

# SMALTO SINTETICO



## INFORMAZIONI TECNICHE

### Descrizione

Smalto sintetico brillante e satinato ideale per il "fai da te" e particolarmente indicato per la pitturazione di superfici in legno, metallo e muri opportunamente trattati. Di forte copertura con buone caratteristiche di pienezza, dilatazione, brillantezza e protezione dagli effetti degradanti del tempo. Resiste agli sbalzi di temperatura. Si applica con estrema semplicità e dura a lungo. Ideale per ambienti interni ed esterni.

### Vantaggi

- Aspetto brillante e satinato
- Elevata copertura
- Eccellenti caratteristiche di pienezza, dilatazione, brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici
- indicato per la pitturazione di superfici in legno, metallo e muri opportunamente trattati
- Per interni ed esterni
- Lunga durata
- Facile da applicare
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

**Preparazione della superficie da trattare:** per un miglior risultato, pretrattare la superficie in legno con FONDO OPACO SINTETICO PER LEGNO E MURI; sul metallo, ANTIRUGGINE FORTE.

**Su superfici nuove e lisce:** carteggiare per facilitare l'adesione del prodotto.

**Su superfici già trattate:** rimuovere la ruggine non aderente e/o vecchie mani di vernice in fase di distacco con spazzola di ferro.

### Preparazione di SMALTO SINTETICO

Mescolare il prodotto e diluire con il 5% di DILUENTE 530 RM o acqua per applicazioni a pennello, con il 10-15% per applicazioni a spruzzo.

Note: se applicato a spruzzo, usare ugello 1,5-2 mm e pressione di spruzzo 3,5 atm.

---

**Applicazione:**

applicare a pennello, rullo a pelo rasato o spruzzo.

Applicare due mani sia all'interno che all'esterno su superfici perfettamente sane, asciutte e pulite.

---

**Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità:** temperature tra +10 °C e +35 °C con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada se applicato all'esterno. Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e l'essiccazione.

---

**Tempo di attesa tra le mani a 20 °C**

Attendere 24 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico.

Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione; variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione.

---

**Essiccazione a 20°C.**

Fuori polvere: 1 - 2 ore; in profondità: 24 ore.

I tempi riportati, sono influenzabili, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

**Pulizia degli attrezzi:** pulire tutti gli strumenti con DILUENTE 530 RM o acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

---

**Proprietà ed altre informazioni tecniche:**

Resa teorica:	13 m <sup>2</sup> /l circa variabile in funzione di rugosità e dell'assorbimento del supporto (spessore consigliato 40 µ).
Colori:	- brillante: bianco 0100, 016 verde bandiera, 035 grigio artico, 036 grigio antico, nero 0200, giallo RAL 1032, rosso RAL 3000; - satinato: bianco 0100, nero 0200.
Peso specifico:	- brillante: 1,19 ± 0,05 a 20 °C variabile secondo tinta. - satinato: 1,45 ± 0,05 a 20 °C (colore: bianco 0100); 1,28 ± 0,05 a 20 °C (colore: nero 0200).
Aspetto:	Brillante o satinato
Confezioni:	0,750 litri – 2,5 litri

